FICHA TECNICA

LATEX SELLADOR BLANCO

DESCRIPCIÓN

Látex Sellador Blanco es un imprimante, formulado a base de pigmentos, cargas, emulsión acrílica y aditivos de excelente calidad, para lograr tapar los poros en superficies nuevas y aumentar la adherencia de la pintura de terminación.

USOS

Este producto es de uso interior y exterior, está orientado para el sellado de superficies nuevas de concreto, ladrillo y mampostería.

Para superficies de yeso y/o con fisuras se recomienda el uso de sellador transparente de **American Chemical Company.**

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Mate.
Color: Blanco.
Rendimiento: 16-20 m^2 por litro según superficie (por manos).
Secado: Al tacto 30 minutos, repintando mínimo 2 horas.
Dilución (*): 100% máx. (1 parte de imprimante por 1 de agua) primera mano, (1 parte de imprimante por 0.5 de agua) segunda mano.
Envases: 0.9, 3.6, 10, 18 y 200 litros.

MODO DE EMPLEO

Concreto Nuevo

- Esperar 30 días como mínimo con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia.
- Limpiar la pared para desprender toda partícula suelta.
- **Aplicar Látex Sellador de American Chemical como imprimante.**
- Para interiores aplicar Masa Corrida American Chemical para nivelar imperfecciones.
- Para exteriores aplicar Masa Acrílica American Chemical para nivelar imperfecciones.
- Para interiores aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF, Látex Profesional o Látex Popular de 2-3 manos.
- Para exteriores aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF, Látex Profesional, de 2-3 manos.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto: Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.
Material de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Repintado: El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas dos horas, dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, y de la absorción del soporte.
Limpieza de los útiles: Con agua, inmediatamente después de su uso.

METODOS

Brocha y Rodillo: (1 parte de imprimante por 1 de agua) primera mano.

RECOMENDACIONES

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6ºC y/o humedad relativa mayor a 90%.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No guardar producto diluido.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIAS

El imprimante debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol. Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 3 años.
(*) La dilución del producto dependerá del sistema de aplicación (Brocha, rodillo o pistola).

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.