FICHA TECNICA

MASA CORRIDA

DESCRIPCIÓN

Masa Corrida, es un producto de alta consistencia y secado rápido, a base de pigmentos, emulsión acrílica y aditivos, apto para ser aplicado a espátula o llana, fácil de lijar.

USOS

De uso **interior**, para uniformizar y nivelar superficies de concreto, ideal para corregir pequeñas imperfecciones, es especial para muros, paredes y cielo raso.

CARACTERISTÍCAS

Acabado: Mate
Color: Blanco
Rendimiento (*): 3-4 m^2 por litro según superficie
Secado (**): Al tacto 30 minutos, para lijar mínimo 2 horas.
Envases: 0.9, 3.6, 10, 18, 200 litros

MODO DE EMPLEO

Concreto Nuevo

- Esperar 30 días como mínimo con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia.
- Limpiar la pared para desprender toda partícula suelta.
- Aplicar Látex Sellador de American Chemical como imprimante.
- **Aplicar Masa Corrida American Chemical para nivelar imperfecciones o aplicar a toda la pared para su empastado total.**
- Aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF, Látex Profesional o Látex Popular de 2-3 manos.

Repintado de Pared

- Lijar para desprender toda partícula suelta
- Eliminar manchas de grasas y aceites lavando la superficie con agua y detergente. Dejar secar.
- **Aplicar Masa Corrida American Chemical para nivelar imperfecciones o aplicar a toda la pared para su empastado total.**
- Aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF, Látex Profesional o Látex Popular de 2-3 manos.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto: Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.
Material de Aplicación: Emplear una espátula o llana para la aplicación.
Aplicación: Aplicar en capas finas esperando unos 30 minutos entre capa y capa. Dependiendo de la superficie se pueden aplicar 1-2 manos.
Lijado: Luego de dos horas como mínimo de secado, se pasa con lija para igualar superficies antes de pintar. Primero usar lija mediana 120, y luego lija fina 220 para no dejar rayas en la superficie.
Limpieza de los útiles: Con agua, inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES

- Evitar aplicar en condiciones desfavorables temperatura menor a 6ºC, humedad relativa mayor a 90%
- No aplicar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No dejar el envase abierto.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIAS

El producto debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol. Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 3 años.

(*) El Rendimiento puede variar según superficie y el tipo de trabajo a realizar.
(**) El tiempo de secado dependerá también del espesor de película de aplicación.

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo, de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía no está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.