FICHA TECNICA

PINTURA PARA PISOS

DESCRIPCIÓN

Producto de terminación antideslizante elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos y aditivos, su película tiene muy buena retención de color y adherencia; es resistente al desgaste y de fácil limpieza.

USOS

Para el pintado y señalización en canchas deportivas, canchas de tenis, patios, estadios, gimnasios, etc.

VENTAJAS

- Sistema al agua.
- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia y resistencia a la abrasión, larga duración sobre superficies de concreto.
- Libre de solventes orgánicos.

CARACTERÍSTICAS

ACABADO: Mate
COLOR: Colores cartilla
RENDIMIENTO: Primer pintado: 3 a 6 m2 por litro trabajo terminado.
Pintados posteriores: 10 a 15 m2 por litro por mano.
NUMERO DE MANOS: 1 diluida y 2 sin diluir
SECADO TACTO: 2 horas
SECADO DURO: Adquiere su máxima resistencia a partir de las 48 horas.
REPINTADO MÍNIMO: 3 horas
Envases: 0.9, 3.6, 10, 18, 200 litros.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CEMENTO NUEVO

- Las superficies de cemento deben estar limpias, sin grasas, aceites y polvo.
- Es necesario que la superficie esté bien seca y se haya respetado el tiempo correcto de fraguado.
- La superficie debe presentar una cierta porosidad para lograr la mejor adherencia de la pintura. La adherencia disminuye en superficies

bruñidas y muy lisas. En estos casos se debe lijar ésta para conseguir porosidad.
- Sobre baldosas cementicias o alisados de cemento recomendamos un tratamiento previo con ácido clorhídrico al 30% en agua, enjuagar con agua y dejar secar entre 24 y 48 horas.

SUPERFICIES ANTIGUAS

- Lavar la superficie con agua y detergente hasta estar seguro que no está contaminada con aceites, grasas o suciedad alguna. Dejar secar bien.
- Desprender toda pintura vieja mal adherida, y la que queda, lijarla superficialmente hasta borrar el brillo y crear cierta porosidad.
- La pintura tendrá buena adherencia siempre y cuando la superficie este bien preparada.

METODOS

Brocha 30% (1 de Pintura para pisos por 0.3 de agua)
Rodillo 50% (1 de Pintura para pisos por 0.5 de agua)
Pistola 50% (1 de Pintura para pisos por 0.5 de agua)

APLICACIÓN

Temperatura: Mayor a 6°C
Humedad Relativa: 90% máxima
Dilución: Agua Limpia

MODO DE EMPLEO

- Mezclar bien la pintura antes de aplicar.
- Se puede diluir con agua limpia en un 30% a 50% según el tipo de aplicación.
- Pintar sobre superficies que tengan una temperatura superior a 15ºC. No aplicar en pisos soleados a horas del mediodía.
- Es recomendable aplicar una primera capa de pintura diluida, las otras 2 aplicar puro.
- Aplicar con brocha, rodillo o soplete. Lavar éstos con agua antes de que la pintura se seque.
- Para óptimos resultados, la pintura debe secar por lo menos 8 horas antes de ser transitada.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.

- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIAS

Él producto debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol.
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 3 años.

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo, de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía no está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.