FICHA TECNICA

LATEX PICASSO FRENTE

DESCRIPCIÓN

Picasso Frente es un Impermeabilizante de película elástica para exterior de alta adherencia. Una vez aplicado y dejando secar el tiempo establecido forma una película de gran elasticidad y alta resistencia a los factores climáticos, que impermeabiliza el sustrato, sellando tanto la superficie como las pequeñas fisuras.

USOS

Formulado para impermeabilizar paredes exteriores de revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles de construcción, estuco, fibrocemento, etc.

VENTAJAS

- Flexibilidad permanente contra rupturas.
- Excelente resistencia a la intemperie y rayos ultravioleta.
- Protección contra la humedad.

CARACTERISTICAS

Acabado: Semi-brillo.
Color: Cartilla Picasso Frente.
Rendimiento: 16 - 24m^2 por litro según superficie (por manos).
Secado: Al tacto 30 minutos, repintando mínimo 2 horas.
Dilución (*): 50% máx. (1 parte de pintura por 0.5 de agua).
Envases: 0.9, 3.6, 18 y 200 litros.

MODO DE EMPLEO

Concreto Nuevo

- Esperar 30 días como mínimo con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia.
- Limpiar la pared para desprender toda partícula suelta.
- Aplicar Látex Sellador o sellador transparente American Chemical como imprimante.
- Para exteriores aplicar Masa Acrílica American Chemical para nivelar imperfecciones.
- **Aplicar IMPERMEABILIZANTE PICASSO FRENTE de (2 – 3 manos).**

Repintado de Pared

- Lijar para desprender toda partícula suelta
- Eliminar manchas de grasas y aceites lavando la superficie con agua y detergente. Dejar secar.
- Aplicar Masa Acrílica American Chemical para nivelar imperfecciones.
- **Aplicar IMPERMEABILIZANTE PICASSO FRENTE de (2 – 3 manos).**

Superficies de yeso

- Dejar curar como mínimo 30 días.
- Lijar la superficie sólo si es necesario y eliminar el polvillo.
- Aplicar Látex Sellador o sellador transparente American Chemical como imprimante.
- Aplicar Masa Acrílica American Chemical para nivelar imperfecciones.
- **Aplicar IMPERMEABILIZANTE PICASSO FRENTE de (2 – 3 manos).**

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto: Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.
Dilución: Diluir el producto con agua limpia. Se diluirá con un 50 % de agua, (1 parte de pintura por 0.5 de agua).
Material de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Repintado: El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas dos horas, dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, y de la absorción del soporte.
Limpieza de los útiles: Con agua, inmediatamente después de su uso.

METODOS

Brocha: 30% (1 parte de imprimante por 0.3 de agua).
Rodillo: 50% (1 parte de imprimante por 0.5 de agua).

RECOMENDACIONES

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6ºC y/o humedad relativa mayor a 90%.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No guardar la pintura diluida.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIAS

El producto debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 3 años.

(*) La dilución del producto dependerá del sistema de aplicación (Brocha, rodillo o pistola)

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo, de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía no está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.