# FICHA TÉCNICA

# SELLADOR MADERA PREMIUM

## DESCRIPCIÓN

Sellador Concentrado para Madera, es un producto formulado a base de resinas alquídicas, resinas nitrocelulosas, cargas y mezcla de solventes, para sellar los poros de la madera obteniendo así un terminado fino y de rápido secado.

## USOS

Producto de uso interior, para sellar superficies porosas de todo tipo de madera: Venestas, aglomerados, muebles, armarios, maderas decorativas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

**Acabado:** Semibrillo
**Color:** Caramelo pálido
**Secado:** Al tacto 15 min, total 1 horas
**Diluyente:** Thinner Tipo THA-7000, THA-UNIVERSAL, THD-5000, THD-3000, (en función de las condiciones Ambientales)
**Rendimiento:** 12 a 14 m2 por litro (1 mano), según superficie (El rendimiento real del sellador podrá variar debido al tipo de madera a sellar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, etc.
**Envases:** 0.9, 3.6, 18, 200 litros

## MODO DE EMPLEO

- Eliminar de la superficie de la madera toda mancha, suciedad o grasa.
- Lijar la madera eliminados agujeros, grietas y otros defectos, logrando una superficie fina para una buena aplicación. Se debe lijar siguiendo la dirección de la fibra de la madera, utilizando papel lija con grano fuerte o medio (100-180) para emparejar y grano fino para suavizar (220-360).
- Si se requiere se puede entintar la madera, dejando secar completamente antes de seguir el proceso de recubrimiento.
- **Aplicar Sellador Madera Premium American Chemical para sellar los poros.**
- Aplicar Laca Madera Brillante, Semibrillo y/o Mate American Chemical como acabado final.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

**Preparación del producto:** Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.
**Dilución:** Diluir el sellador con Thinner THD-3000 para condiciones ambientales favorables (temperatura mayor a 15ºC y humedad relativa menor al 75%), para condiciones de alta humedad, temperatura alta y baja se recomienda diluir con Thinner THD-5000, THA-7000 y THA-UNIVERSAL.

**Material de aplicación:** Brocha o pistola.
**Re aplicado:** El re aplicado se hará con un intervalo de tiempo de 1 a 2 horas, dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura, humedad relativa, y de la absorción del soporte.
**Limpieza de los útiles:** Con el mismo Thinner, inmediatamente después de su uso.

## METODOS

**Brocha:** 150% (1 parte de Sellador Madera por 1.5 de Thinner).
**Pistola:** 200% (1 parte de Sellador Madera por 2 de Thinner).

## RECOMENDACIONES

- Evitar aplicar en condiciones desfavorables temperatura menor a 6 ºC, superior a 35 ºC y humedad relativa mayor al 75%.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.

## PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

## ADVERTENCIAS

El producto debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol.
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 3 años.

**Limitación de Responsabilidad**: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo, de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía no está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.