FICHA TÉCNICA

SUPERCOLA MADERA

DESCRIPCIÓN

Pegamento a base de emulsión acuosa de polímero de vinil acetato, de secado transparente. Este producto posee una serie de características que le dan un excelente poder pegante entre cualquier tipo de maderas, y resiste condiciones extremas de esfuerzo mecánico.

USOS

Su utilización principal está en el pegado y ensamblaje de muebles, puertas, ventanas, enchapes, terciados, etc., sujetos a condición de esfuerzo D1 y D2 de la norma europea **EN-204**. La resistencia mejora cuando la superficie es protegida con un recubrimiento adecuado.

• **Esfuerzo D1**: La temperatura pasa ocasionalmente de 50ºC por un corto período de tiempo y la humedad en la madera no excede 15%.

• **Esfuerzo D2**: exposición ocasional por un corto período de tiempo al agua corriente o condensación y/o alta humedad muy ocasional.
Con el pegamento se pueden alcanzar ciertos efectos plásticos para trabajos manuales (porcelana fría).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Transparente
Secado: Al tacto: 1/2 hora. Total: 24 horas
Diluyente: Agua limpia.
Rendimiento: 5-10 m2/litro usando de 100-200 gr/m²
Presentación: 300cc, 500cc, 3.6, 7.5, 18 y 200 Litros

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas, libres de polvo, suciedad, grasa, aceite, etc.

MODO DE EMPLEO

- Agitar muy bien el producto con la ayuda de espátula u otra herramienta.
- Una vez agitado se encuentra lista para su fácil aplicación con brocha, espátula o máquina de encolar.
- La cantidad mínima de aplicación es de 100 g/m2 en cada una de las superficies. Las superficies porosas siempre requieren más pegamento.
- Se puede diluir hasta con un 20% de agua, pero las características del pegamento varían, como ser la fuerza del pegado y el tiempo de encolado.

- Retirar los excesos de SUPERCOLA con un paño húmedo, antes que el producto se seque.
- La temperatura mínima para el prensado con SUPERCOLA es de 5ºC y la temperatura máxima no debe ser superior a los 75ºC
- Es indispensable lavar el material de aplicación con agua después de su uso.

RECOMENDACIONES

- Evitar pegar a temperaturas inferiores a 5ºC y/o humedad relativa mayor a 90%.
- No guardar SUPERCOLA diluida.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIA

Este producto debe Almacenarse en envases serrados herméticamente, bajo techo para evitar la acción directa de los rayos del sol. Se aconseja el tiempo de almacenamiento no superior a 3 años.

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.