FICHA TÉCNICA

LACA CUERO

DESCRIPCIÓN

Laca Cuero Brillante, es un producto formulado a base de resinas nitrocelulosa, resinas alquídicas, solventes altamente calificados, aditivos y elementos plastificantes, su composición lo hace un producto de buena calidad para el recubrimiento sobre cuero.

USOS

Este producto está principalmente orientado para la industria del cuero, como acabado final.

VENTAJAS

- Es transparente.
- Protege y realza la belleza natural del cuero.
- Viene formulado para acabado Brillo y Semi brillo**.**
- Exposición solo en interiores.
- De secado rápido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Brillante
Color: Caramelo pálido (transparente)
Viscosidad: 90KU +/- 5 a 25°C
% Sólidos: 35-40
Aplicaciones: 2-3 manos dependiendo del substrato
Rendimientos: 10.5 m^2 por litro según superficie
Diluyente: Thinner Cuero Tipo THC-8000
Dilución: 1 Parte de laca por 1 parte de Thinner
Secado: Al tacto 10 minutos, total 1-2 horas
Aplicación: Pistola o muñequilla
Envases: 0.9, 3.6, 18 y tambor de 200 litros

MODO DE EMPLEO

Superficie natural

- Eliminar la humedad del cuero hasta un 12% para evitar el crecimiento bacteriano.
- Luego realizar el teñido y la coloración del cuero.
- **Finalmente aplicar Laca Cuero Brillante American como acabado final.**

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto: Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.

Dilución: Diluir la laca cuero con Thinner THC-8000 para condiciones ambientales favorables (temperatura mayor a 15ºC y humedad relativa menor al 75%), para condiciones de alta humedad, temperatura alta y baja se recomienda diluir con thinner THA-7000

Se recomienda diluir 1 parte de laca cuero por 1 partes de thinner cuero thc-8000 para su aplicación con pistola o Muñequilla.

Material de aplicación: pistola o muñequilla.
Re aplicado: El re aplicado se hará con un intervalo de tiempo de 1-2 horas, dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura, humedad relativa, y de la absorción del soporte.
Limpieza de los útiles: Con el mismo Thinner, inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES

- Evitar aplicar en condiciones desfavorables temperatura menor a 6°C, superior a 35°C y humedad relativa mayor al 75%.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIAS

La laca cuero debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol.
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 2 años.

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.