FICHA TECNICA

PINTURA DEMARCACION

DESCRIPCIÓN

Producto mono componente elaborado a base de Resinas Acrílicas plastificadas, pigmentos y cargas inertes que por su rápido secado puede ser transitado al cabo de un corto período de tiempo. Tiene excelente resistencia a agentes abrasivos y atmosféricos, mantiene el color a través del tiempo. Apto para el sembrado de microesferas de vidrio.

USOS

Para demarcar y señalizar áreas viales, especialmente rutas, aeropuertos, hangares, estacionamientos, etc.

CARACTERISTÍCAS

Acabado: Semi Brillo
Color: Cartilla American Chemical.
Rendimiento: 2,55 m² por litro (2 manos).
Secado: Al tacto 5 - 10 minutos, total 24 horas.
Repintado mínimo: 1 horas.
Dilución: 30 % Max (1 de Pintura por 0.3 de Thinner).

MODO DE EMPLEO

APLICACIÓN
SUPERFICIE NUEVA

- Esperar 30 días como mínimo con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia.
- La superficie de concreto o asfalto debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas.
- Homogeneizar y diluir.
- Aplicar Pintura de Marcación American Chemical.
- En caso de requerirse un acabado reflectante, incorporar micro esferas de vidrio en cualquiera de las siguientes formas:
  - Agregar las Micro esferas 2A American Chemical sobre la pintura aplicada en proporción de 300 gr por litro.
  - Agregar las Micro esferas 1B American Chemical a la pintura diluida en proporción de 300 gr por litro y agitar hasta llegar a su homogenización.

  y si quiere un acabado reflectante al instante y que perdure debe usar ambas.

SUPERFICIE PINTADA

- Eliminar de la superficie de concreto o asfalto toda mancha, suciedad o grasa.

- Aplicar Pintura de Marcación American Chemical.
- En caso de requerirse un acabado reflectante, incorporar microesferas de vidrio en cualquiera de las siguientes formas:
  - Agregar las Microesferas 2A American Chemical sobre la pintura aplicada en proporción de 300 gr por litro.
  - Agregar las Microesferas 1B American Chemical a la pintura diluida en proporción de 300 gr por litro y agitar hasta llegar a su homogenización.

y si quiere un acabado reflectante al instante y que perdure debe usar ambas.

Sistema a utilizar: Soplete convencional, brocha, rodillo y equipos viales.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIAS

Este Producto debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol. Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 3 años.

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo, de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía no está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.